



شرکت آزمون ساز مبنا

طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی

مکانیک خاک و مقاومت مصالح

# تعیین مدول الاستیسیته بتن

مدل: CO 279, CO 280

زمستان ۹۳

## فهرست:

- ۱-مقدمه ..... ۳
- ۲-هدف ..... ۴
- ۳-مشخصات فنی دستگاه و ملحقات آن ..... ۴
- ۴-نمونه ..... ۵
- ۵-روش انجام آزمایش ..... ۶
- ۶-محاسبات و گزارش ..... ۸



## تعیین مدول الاستیسیته بتن

## مدل: CO 279, CO 280

## استاندارد:

ASTM C469 , UNI 6556, ISIRI 525

## ۱- مقدمه

برای معرفی رفتار مصالح از لحاظ عکس العمل تغییر شکلی آنها در مقابل بارهای وارده ، از پارامتری به نام مدول یانگ یا مدول الاستیسیته استفاده می شود.

ASTM C 469 یکی از روشهای اندازه گیری مدول الاستیسیته بتن است که در حالت استاتیکی و طی آزمایش مقاومت فشاری تک محوری می توان آن را به دست آورد.

رفتار تنش - کنش و مدول الاستیسیته بتن در آنالیز و طراحی سازه های بتنی دارای اهمیت ویژه ای می باشند. عوامل متعددی بر روی تنش - کرنش بتن در فشار تک محوری اثر می گذارند. برخی از این موارد مربوط به خصوصیات ذاتی بتن و برخی دیگر مربوط به روش و شرایط انجام می باشند.

## ۱-۲- تعریف مدول یانگ و روشهای محاسبه آن

به جهت آنکه اصولاً تغییر شکل خاک به دلیل حرکت نسبی ذرات آن است و در میزان مختلف تنش ، رفتار خاک در برابر نیروی وارده متفاوت است ، مدول الاستیسیته یک معنای مناسب و مقدار ثابت در خاک ندارد و ترجیح دارد که از لفظ مدول تنش - تغییر شکل (Stress - Strain modulus) و یا ضریب تغییر شکل استفاده گردد.

این ضریب رابطه بین تنشها و تغییر شکل‌های منتجه را توصیف می کند . برای محاسبه مدول تنش-کرنش در منحنیهای غیر خطی ، دو روش عمومی وجود دارد.

الف- مدول تانژانتی که بر اساس شیب مماس در هر نقطه بر منحنی است که معمولا به مماس بخش اول منحنی ، مدول تانژانتی اولیه گفته می شود.

ب- مدول سکانتی که بر اساس شیب خط بین دو نقطه است که معمولا دو نقطه در محدوده تنش سرویس قرار دارند.

## ۲- هدف


این روش برای بدست آوردن مدول ارتجاعی و ضریب پواسون نمونه های بتنی است که در قالب های استوانه‌ای ریخته شده و یا بوسیله برش با مته‌های الماسی نمونه‌برداری شده‌اند.

## ۳- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات آن

جهت استفاده از این ابزار ابتدا نیاز به یک ماشین بارگذاری است، دستگاههای مقاومت فشاری ملات شکن برای بتن پلاستیک و دستگاه جک بتن شکن برای بتن های معمول مناسب هستند.

دستگاه اندازه گیری تعیین مدول الاستیسیته شرکت آزمون ساز مبنا دارای دو یقه (Yoke) با فاصله ۱۵۰ میلیمتر می باشد که نمونه در داخل آنها جا میگیرد . یقه پایینی بوسیله سه پیچ غیر هم امتداد که دارای زاویه ۱۲۰ درجه نسبت به یکدیگر می باشند و یقه بالایی بوسیله دو پیچ هم امتداد بر روی نمونه بسته می شوند. این دو یقه بوسیله یک میله فاصله انداز ( Pivot rod ) که به یقه پایین بصورت گیر دار و به یقه بالایی بصورت مفصلی متصل است به هم مرتبط می باشند و موجب نگهداری یقه ها از یک طرف در یک فاصله معین از یکدیگر می شوند . یک ساعت اندازه گیری تغییر مکان در روبروی این میله فاصله انداز به یقه بالایی وصل است که وظیفه آن اندازه گیری مقدار تغییر مکان دو یقه نسبت به یکدیگر می باشند و دقت آن 0.002 mm است . با توجه به اینکه یقه بالا حول دو پیچ اتصالی

به نمونه قابلیت چرخش دارد، بنابراین در هنگام بارگذاری اگر فاصله ساعت و میله فاصله اندازه از صفحه قائم عبوری از نقاط تماس تکیه گاهی دو پیچ یقه بالا که هم امتداد هستند، برابر باشند، تغییر طول نمونه در محدوده دو یقه، برابر با نصف تغییر طولی که توسط ساعت قرائت می شود میباشد که در شکل زیر توضیح داده شده است.



$AB$  = فاصله میله فاصله اندازه از صفحه قائم عبوری از نقاط تماس تکیه گاهی

$BC$  = فاصله صفحه قائم عبوری از نقاط تماس تکیه گاهی تا ساعت اندازه گیری تغییر مکان

$$AB/AC = BB'/CC' \rightarrow 1/2 = BB'/CC' \rightarrow BB' = 1/2CC'$$

#### ۴ - نمونه

- نمونه های استوانه‌ای - نمونه باید بر طبق استاندارد شماره ۵۸۱ ایران (روش ساختن و بعمل آوردن نمونه‌های بتنی در آزمایشگاه برای آزمونهای فشاری و خمشی) قالب‌گیری شده و ساخته شود و حداقل تا یک ساعت قبل از آزمون در تحت شرایط مندرج در استانداردهای مذکور نگهداری گردد و در این فاصله نیز در پارچه نمداری احاطه و پوشانده شود.
- نمونه‌هایی که بوسیله برش با مته الماس تهیه شده است: نمونه بایستی بر طبق شرایط مندرج در استاندارد شماره ۴۸۹ ایران (روش نمونه‌برداری از بتن تازه) تهیه شده و علاوه بر آن نباید نسبت طول بر قطر آن از ۱/۵ کمتر باشد.

- مقدار قطر نمونه از میانگین دو قطر عمود بر هم در وسط نمونه که بوسیله اندازه گیر قطر خارجی اندازه گیری شده است بدست میآید. تقریب اندازه گیری باید در حدود 0/25 میلیمتر باشد.

## ۵- روش انجام آزمایش

- جهت انجام آزمایش بایستی ابتدا نمونه مناسبی فراهم شود. بنابراین بعد از انجام مراحل تهیه نمونه در ادامه کار به چند نکته توجه نمایید:
- درجه حرارت و رطوبت باید در طی آزمون حتی المقدور ثابت نگهداشته شود هر نوع تغییر درجه حرارت یا رطوبت نسبی باید در گزارش منعکس گردد.
- چنانچه نمونه های کافی در اختیار باشد باید قبل از آزمون مدول ارتجاعی بتن، تاب فشاری آن را تعیین کرد.
- نمونه را که دستگاه طول سنج به آن متصل است در روی قطعه فلزی پائین ماشین آزمون گذارده و به دقت، محور نمونه را در امتداد محور نیروی وارده (قسمت کروی در بالا) قرار دهید عددی را که عقربه طول سنج نشان میدهد یادداشت کنید.
- حداقل دوبر نمونه را بارگذاری کنید و ارقام بار اول نباید ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبات باید بر مبنای میانگین نتیجه های بارگذاری های بعدی انجام شود. بطور کلی حداقل انجام سه بار بارگذاری توصیه میشود.
- در حین بارگذاری اول که بمنظور تنظیم طول سنجها است روش کار طول سنجها بررسی میگردد و قبل از بارگذاری دوم هر نوع عمل کرد غیرعادی طول سنجها تصحیح میشود.
- قرائتها باید در شرایط زیر بدست آید:
- بار باید بطور مداوم و یکنواخت و بدون ضربه وارد گردد.

- در مورد ماشین های فشاری مکانیکی دستگاه را باید طوری تنظیم کرد که وقتی ماشین آزاد است سرعت قسمت متحرک آن  $1/25$  میلیمتر در دقیقه باشد.

- در مورد ماشین های فشاری هیدرولیکی باید افزایش فشار وارده معادل  $0/3 \pm 2/5$  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در ثانیه باشد.

- سپس باید بدون قطع بارگذاری بار وارده و تغییر طول نسبی را در مراحل ذیل قرائت نمود.  
الف - وقتی تغییر طول نسبی  $50 \times 10^{-6}$  می باشد.

ب - موقعیکه بار وارده 40 درصد بار نهائی است.

(برای تعیین ضریب پواسون تغییر شکل عرضی نیز باید در مراحل فوق قرائت گردد) چنانچه رسم منحنی تغییرات تنشی بر حسب تغییر شکل نسبی مورد نظر باشد میتوان مستقیما بوسیله دستگاه، منحنی پیوسته ای بدست آورد و یا آنکه از طریق نقطه یابی عمل نمود برای اینکار باید تعداد قرائت بیشتری در چند نقطه دیگر بین مراحل الف و ب بدست آورد و در هر حال نباید سرعت بارگذاری تغییر نماید. در تکرار عمل بارگذاری بمحض اینکه بار وارده بمیزان حداکثر خود رسید باید با همان سرعتی که بارگذاری شده بار را کم کرده و به صفر رسانید و چنانچه در نقطه حداکثر بار قرائت انجام نگرفت و بارگذاری تکرار گردید باید در گزارش آزمون عمل بارگذاری اضافی قید گردد.

چنانچه تاب گسیختگی نمونه مورد آزمون در دست نباشد و نتوان حدود 40 درصد مربوط به حد نهائی بارگذاریها را تخمین زد میتوان بارگذاری را تا رسیدن به تغییر شکل های نسبی مندرج در جدول شماره ۱ انجام داد عموما برای انواع مختلف بتن این تغییرشکل های نسبی با وارد ساختن باری بین 30 تا 50 درصد مقاومت گسیختگی حاصل میگردد.

جدول شماره ۱ - حد اکثر مقادیر تغییر شکل نسبی		
حد اکثر تغییر شکل نسبی بر حسب پل ماکرن بر سانتیمتر		وزن مخصوص نمونه مورد آزمون بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب
بتن کمتر از ۷ روز	بتن ۷ روز یا بیشتر	
۲۰	۳۶	از ۲۳۰۰ به بالا
۲۵	۳۷/۵	۲۳۰۰ تا ۲۶۵۰
۳۰	۴۵	۲۶۵۰ تا ۲۱۵۰
۳۵	۵۲/۵	۲۱۵۰ تا ۱۸۵۰
۴۰	۶۰	۱۸۵۰ تا ۱۷۰۰
۴۵	۶۷/۵	۱۷۰۰ تا ۱۵۰۰
۵۵	۸۲/۵	۱۳۵۰ تا ۱۲۰۰
۵۰	۷۵	۱۵۰۰ تا ۱۳۵۰

۶- محاسبات و گزارش

۶-۱ محاسبات

مدول ارتجاعی با دقت یک هزار کیلوگرم بر سانتی متر مربع از رابطه ذیل بدست می‌آید.

$$E = (S_2 - S_1) / (E_2 - 0.000050)$$

که در آن :

E مدول ارتجاعی بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

S<sub>2</sub> حداکثر تنش وارده بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

S<sub>1</sub> تنش وارده بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بازا تغییر طول نسبی برابر با 50×10<sup>-6</sup>



E<sub>2</sub> غیر طول نسبی بازاء حداکثر تنش.

## ۲-۶ گزارش

گزارش بایستی شامل نکات ذیل باشد.

شماره نمونه مورد آزمون.

ابعاد نمونه بر حسب سانتیمتر.

شرح ساختن و بعمل آوردن و شرایط نگهداری نمونه.

سن نمونه.

تاب گسیختگی بتن (چنانچه تعیین شده باشد).

وزن مخصوص بتن (چنانچه تعیین شده باشد).

منحنی تغییرات تنشی بر حسب تغییر شکل نسبی (در صورتیکه ترسیم شده باشد)

مدول ارتجاعی